equipements d'inspection



Elcometer 550
Jauge de mesure d'épaisseur de poudre sans contact

Epaisseur de poudre

Elcometer 550

NORMES:

ASTM D7378-C

Jauge de mesure d'épaisseur de poudre sans contact

L'Elcometer 550 utilise la technologie de mesure par ultrasons « troisième génération » ; il permet de prévoir précisément l'épaisseur de revêtement poudre après cuisson sans contact avec la poudre.



Conforme à la norme ASTM D7378-Procédure C

> La sonde portable permet de positionner facilement le pistolet pour des mesures rapide

Pistolet ergonomique pour un confort optimal lors de mesures en série

Système de ciblage laser pour garantir une distance correcte par rapport à la surface

Jauge de mesure d'épaisseur de poudre sans contact

En contrôlant attentivement l'épaisseur de poudre appliquée sur une pièce, vous pouvez réduire votre consommation de poudre et garantir la qualité du revêtement. Les solutions de mesure par contact abîment la finition et ne permettent pas de présager de l'épaisseur du revêtement polymérisé. Pour cette raison, mesurer l'épaisseur de poudre avant cuisson nécessite une mesure sans contact.

Facile à utiliser

- · Large écran couleur, grande lisibilité
- · Luminosité réglable adaptée à toutes les conditions de test
- · Sonde ergonomique idéale pour des mesures en continu
- Utilisable immédiatement avec un temps de paramétrage minime
- Les graphiques à l'écran et les voyants LED sur la poignée vous aident à orienter correctement le capteur pour des mesures rapides et précises

Fiable

- Résultats rapides, précis et reproductibles
- Conforme à la norme ASTM D7378-Procédure C
- Technologie ultrason éprouvée de troisième génération
- Configuration réglable par l'utilisateur pour tenir compte de taux de retrait des poudres variables

Technologie optimisée

Caractéristiques Techniques

- Mesure les épaisseurs comprises entre 30 et 110μm (1,18 4,4mils)
- Surface de mesure 1mm² (0,04 sq in) idéal pour les surfaces planes, courbes et de petite taille
- Contrôle des revêtements sur une grande variété de supports tels que métal, bois, panneaux à fibre, plastique et surfaces pré-revêtues
- Ciblage laser pour positionner précisément la jauge à la distance correcte par rapport à la surface à mesurer







NORMES: ASTM D7378 Procedure C


Référence	Description	Certificat
A5504	Jauge de mesure d'épaisseur de poudre sans contact Elcometer 550	•
A5504L	Jauge de mesure d'épaisseur de poudre sans contact avec système de ciblage laser	•
Affichage	LCD couleur 3½ inches (90mm) QVGA	
Alimentation électrique	Batterie rechargeable, utilisation continue jusqu'à 7 heures	
Plage de mesure	30 - 110μm (1,18 - 4,4mils)	
Résolution	1μm (0,04mils)	
Précision de mesure	± 5µm (±0,25mils) ou ± 5% de l'épaisseur de revêtement	
Distance de mesure	18mm (0,71") du substrat revêtu	
Zone de mesure	1mm² (0,04 pouces carré)	
Plage de température de fonctionnement	10°C à 35°C (50°F à 95°F)	
Unités	μm / mils réglable au choix	
Dimensions	115 x 185 x 35mm (4,6 x 7,4 x 1,4") Poids 900g (1,9lbs)	
Liste de colisage	Elcometer 550 avec batterie rechargeable, chargeur universel et câble,	pistolet de

mallette de transport, certificat de test et mode d'emploi

mesure avec câble, bandoulière, bloc de référence, câble USB de transfert sur PC,

Certificat inclus.

2 elcometer.com elcometer.com



elcometer.com

ANGLETERRE

Elcometer Limited Manchester M43 6BU Tel: +44 (0)161 371 6000 Fax: +44 (0)161 371 6010 sales@elcometer.com

BELGIQUE

Elcometer SA B-4681 Hermalle /s Argenteau Tel: +32 (0)4 379 96 10 Fax: +32 (0)4 374 06 03 be_info@elcometer.com

FRANCE

Elcometer Sarl 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin Tel: +33 (0)2 38 86 33 44 Fax: +33 (0)2 38 91 37 66 fr_info@elcometer.com

ALLEMAGNE

Elcometer Instruments GmbH D-73431 Aalen Tel: +49(0)7361 52806 0 Fax: +49(0)7361 52806 77 de_info@elcometer.de

PAYS-BAS

Elcometer NL Euclideslaan 251 3584 BV Utrecht Tel: +31 (0)30 259 1818 Fax: +31 (0)30 210 6666 nl_info@elcometer.com

JAPON

Elcometer KK
Saint Paul Building,
6F, 5-14-11, Higashiooi,
Shinagawa-ku, Tokyo 140-0011
Tel: +81-(0)3-6869-0770
Fax: +81-(0)3-6433-1220
jp_info@elcometer.com

REPUBLIQUE DE SINGAPOUR

Elcometer (Asia) Pte Ltd Singapore 589472, Tel: +65 6462 2822 Fax: +65 6462 2860 asia@elcometer.com

ÉTATS-UNIS

MICHIGAN
Elcometer Inc
Rochester Hills Michigan 48309
Tel: +1 248 650 0500
Toll Free: 800 521 0635
Fax: +1 248 650 0501
inc@elcometer.com

TEXAS

Elcometer of Houston 1146 Sheffield, Unit D, Houston, TX 77015 Tel: +1 713 450 0631 Toll Free: 800 521 0635 Fax: +1 713 450 0632 inc@elcometer.com